


ナノジェットパル処理事例

炭酸カルシウム

処理前

処理後



電子顕微鏡写真 × 1,000倍

粒度分布データ

処理前メジアン径 : 9.2 μ m

処理後メジアン径 : 2.4 μ m