


ナノジェットパル処理事例

リン酸三カルシウム

処理前

処理後



電子顕微鏡写真 × 10,000倍

粒度分布データ

処理前メジアン径 : $2.2 \mu\text{m}$

処理後メジアン径 : 476nm